



Промышленные полы

Наливные покрытия со стопроцентным сухим остатком. Заявленная температура эксплуатации линейки $-50...+85^{\circ}\text{C}$, полная нагрузка через 7 суток.

Бесстирольные · безусадочные

Собственное производство

2026

Промышленная химия «Гексалит» · geksalit.ru · 9868029@gmail.com · 8-962-686-80-29

Химия собственной разработки

Полимерные составы для защиты, усиления и гидроизоляции бетона и стали: инъектирование трещин и швов, наливные полы, футеровка ёмкостей, подливочные массы. Общая черта линейки — бесстирольные композиции на олигоэфиракрилате GLT: нелетучий мономер позволяет работать в замкнутых объёмах.

10+ лет

в полимерных материалах

99,9 %

сухой остаток, без растворителя

-30 °C

нижняя температура нанесения

5 групп

продуктов: инъекция, изоляция, полы, футеровка, ремонт

ГЕКСАЛИТ ПОЛ

Износоустойчивое самовыравнивающееся непылящее покрытие промышленного применения. Заливка до 50 мм за один проход.

Толщина	2,5–50 мм, сухой остаток 100 %
Расход	1,64 кг на 1 мм/м ²
Прочность на разрыв	65 МПа (протокол РЗ4/03/2019)
Прочность на сжатие	40 МПа
Адгезия к бетону	2,8 МПа
Полное отверждение	5 суток
Отгрузка	комплект 100 кг: связующее в евроведрах 20 кг + наполнитель в мешках 80 кг
Минимальная партия	5 т

Регламент нанесения

- | | |
|-------|---|
| 1 ШАГ | Основание — бетон не ниже M200, отклонение от плоскости ≤ 2 мм на 2 м |
| 2 ШАГ | Температура основания и воздуха +5...+25 °С, материала +15...+20 °С; влажность воздуха ≤ 80 %; выше точки росы минимум на 3 °С |
| 3 ШАГ | Подстилающий слой 0,4–1 кг/м ² , межслойная выдержка грунта при 20 °С — 18–24 ч |
| 4 ШАГ | Основной слой от 3,3 кг/м ² (2 мм при +25 °С) до 4,92 кг/м ² (3 мм при +5 °С); стык свежей партии не позже 40 мин |
| 5 ШАГ | Работа с вылитым материалом: 3 ч при 10 °С, 1,5 ч при 20 °С, менее часа при 25 °С |
| 6 ШАГ | Полимеризация: 48 / 24 / 12 ч при 10 / 20 / 25 °С |
| 7 ШАГ | Пешеходная нагрузка: 2 суток при +20 °С, 3 при +15 °С, 5 при +10 °С |
| 8 ШАГ | Полная механическая: 7 суток при +20 °С, 10 при +15 °С, 14 при +10 °С |

— ТОНКОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 0,4–3 ММ

Гексалит Тонкослой (ТС)

Высокопрочное покрытие для защиты промышленных бетонных полов. По данным сайта — стойкость к УФ.

Толщина	0,4–3 мм
Расход	1,46 кг на 1 мм/м²
Фасовка	евровёдра 22 кг, минимальная партия 2 т

Гексалит ТС Антистатик

То же тонкослойное покрытие, не накапливающее статическое электричество. Монтируется без ленты заземления, наносится на основание влажностью до 60 %, без едкого запаха.

Поверхностное сопротивление	$7 \cdot 10^6 \dots 1,1 \cdot 10^8$ Ом (протоколы 1053–1057-939-QRY)
Стойкость	бензин, масло
Расход	1,46 кг на 1 мм/м ²
Фасовка	евровёдра 20 кг, минимальная партия 2 т
Регистрация	СГР ЕАЭС № ВУ.70.06.01.008.Е.003725.08.19, бессрочно

Сертификаты и протоколы испытаний

Показатели подтверждены документами испытательных центров. Копии предоставляем по запросу.



Сертификат № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00933

ОС ООО «СД Испытания» · до 13.05.2029 · Покрытия ГЕКСАЛИТ: ПОЛ, ТС, ТС-Антистатик, МЕТАЛЛ, ЭМАЛЬ.



СГР ЕАЭС № ВУ.70.06.01.008.Е.003725.08.19

бессрочно · Свидетельство о государственной регистрации на «ГЕКСАЛИТ ТС-Антистатик».



Протоколы № 1053–1057-939-QRY от 28.06.2019

ИЛ ООО «Сириус» · ТС-Антистатик: поверхностное сопротивление $7 \cdot 10^6 \dots 1,1 \cdot 10^8$ Ом, стойкость к бензину и маслу.



Протокол № Р34/03/2019

ИЛ ТС «РЕЙНА» · ГЕКСАЛИТ ПОЛ: прочность на разрыв 65 МПа, адгезия к бетону 2,8 МПа. Этот же протокол даёт классы горючести Г1/В1/Д1.



Протокол № ПИ/0086/1702

ИЛ «Эталон» · ФП-Ультра: стирол не содержится, коллоидное серебро 0,04 %.



Протокол № РС-001-385 от 23.08.2022

ИЛ ООО «АТМОСФЕРА» · Битумный праймер «Гексалит» по ГОСТ 30693-2000 — все показатели выше норм.

Обсудить задачу

Подберём состав под объект, дадим лист технических данных и расчёт расхода на вашу площадь.

ТЕЛЕФОН

8-962-686-80-29

Звонок и WhatsApp

ПОЧТА

9868029@gmail.com

Запрос ТДС и цен

САЙТ

geksalit.ru

Каталог продукции

Показатели соответствуют техническим описаниям производителя и протоколам испытаний. Производитель гарантирует указанные параметры в момент отгрузки со склада; актуальные данные по конкретному продукту — по запросу.